

U3-01111-YK

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 2月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-032475

出 願 人


Applicant(s):

株式会社デンソー

2001年11月30日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3104419

【書類名】 特許願

【整理番号】 IP5516

【提出日】 平成13年 2月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01T 13/20

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 堀 恒円

【発明者】

    【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町 1 丁目 1 番地 株式会社デンソー内

    【氏名】 金生 啓二

【特許出願人】

    【識別番号】 000004260

    【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

    【識別番号】 100100022

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 伊藤 洋二

    【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

    【識別番号】 100108198

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 三浦 高広

    【電話番号】 052-565-9911

【選任した代理人】

    【識別番号】 100111578

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 水野 史博

    【電話番号】 052-565-9911

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038287

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スパークプラグおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 中心電極（30）と、この中心電極と放電ギャップ（50）を介して対向する接地電極（40）と、一端面が前記接地電極における前記中心電極との対向面（43）にレーザ溶接された柱状の貴金属チップ（45）とを備えるスパークプラグにおいて、

前記貴金属チップは、その軸方向において前記対向面から前記中心電極側へ突出しており、

前記対向面と前記貴金属チップとの接合界面近傍に対して、前記対向面に斜めの方向からレーザを照射することにより前記接地電極と前記貴金属チップとが溶け込みあった溶融部（44）が形成されており、

前記貴金属チップの軸と直交する前記貴金属チップの断面積が  $0.1\text{ mm}^2$  以上  $0.6\text{ mm}^2$  以下であり、

前記貴金属チップのうち前記溶融部に最も近い部位における前記軸と直交する断面積を A とし、前記貴金属チップの一端面において前記断面積 A の領域に占める未溶融部（46）の断面積 B の比率を未溶融断面積比率 C としたとき、この未溶融断面積比率 C が 50% 以内であり、

前記溶融部における最大溶け込み深さ H 方向の軸と前記対向面とが交差する角度を溶融角度  $\alpha$  としたとき、この溶融角度  $\alpha$  が  $60^\circ$  以下であることを特徴とするスパークプラグ。

【請求項 2】 前記最大溶け込み深さ H 方向の軸と前記溶融部（44）の表面とが交わる交点を F としたとき、

前記交点 F と前記対向面（43）との距離である溶融位置 y は、前記対向面を 0 とし、前記交点 F が前記対向面よりも前記接地電極（40）の外部に位置するときを +、前記接地電極の内部に位置するときを - としたとき、 $-0.2\text{ mm}$  以上  $0.3\text{ mm}$  以下の範囲にあり、

前記溶融角度  $\alpha$  は、 $(30 + 100y)^\circ$  以下であることを特徴とする請求項 1 に記載のスパークプラグ。

【請求項3】 前記貴金属チップ（45）のうち前記溶融部（44）に最も近い部位における幅をDとしたとき、前記最大溶け込み深さHが、 $1.4D$ 以下であることを特徴とする請求項1または2に記載のスパークプラグ。

【請求項4】 取付金具（10）と、

先端部（31）が前記取付金具から露出するように前記取付金具に絶縁保持された中心電極（30）と、

前記取付金具に固定されて先端側の側面（43）が前記中心電極と対向するように延びる接地電極（40）と、を備えるスパークプラグにおいて、

前記接地電極の先端面（47）には、少なくとも一部が埋没された状態でレーザ溶接を行うことによって形成された溶融部（64）を介して接合された貴金属チップ（65）が備えられており、

前記貴金属チップは、前記接地電極における前記中心電極との対向面（43）よりも前記中心電極側へ突出し、その突出先端部（66）が前記中心電極と放電ギャップ（50）を隔てて対向するものであることを特徴とするスパークプラグ。

【請求項5】 前記貴金属チップ（65）のうち前記溶融部（64）に最も近い部位における前記接地電極（40）の先端面（47）と直交する方向の幅を $D1$ としたとき、前記貴金属チップの前記接地電極への埋没量 $t1$ が、 $0.5D1$ 以上であることを特徴とする請求項4に記載のスパークプラグ。

【請求項6】 前記貴金属チップ（65）の軸と直交する前記貴金属チップの断面積 $A'$ が、 $0.1\text{mm}^2$ 以上 $0.6\text{mm}^2$ 以下であることを特徴とする請求項4または5に記載のスパークプラグ。

【請求項7】 前記貴金属チップ（65）のうち前記溶融部（64）に最も近い部位における前記接地電極（40）の先端面（47）と直交する方向の幅を $D1$ 、前記溶融部（64）の幅をNとし、前記貴金属チップのうち前記溶融部に最も近い部位における前記接地電極の先端面と平行な方向の幅を $D2$ とし、前記溶融部における最大溶け込み深さをHとしたとき、

前記最大溶け込み深さHは $2D1$ 以下であり、前記溶融部の幅Nは $2.5D2$ 以下であることを特徴とする請求項4または6に記載のスパークプラグ。

【請求項 8】 前記貴金属チップ（65）の前記接地電極（40）への埋没量  $t_1$  が、前記幅  $D_1$  の 0.5 倍以上であることを特徴とする請求項 7 に記載のスパークプラグ。

【請求項 9】 前記貴金属チップ（45、65）は、Ir を 50 重量% 以上含有した Ir 合金よりなるものであることを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 つに記載のスパークプラグ。

【請求項 10】 中心電極（30）および接地電極（40）を放電ギャップ（50）を介して対向配置するとともに、前記接地電極における前記中心電極との対向面（43）に柱状の貴金属チップ（45）をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、

前記貴金属チップの一端面を前記対向面に接触させ、

続いて、前記貴金属チップの側面（45a）と前記対向面とがなす角部（45b）近傍に対して、これら貴金属チップの側面及び対向面とは斜めの方向から、レーザ照射を行い、前記貴金属チップと前記接地電極とを溶融させることを特徴とするスパークプラグの製造方法。

【請求項 11】 取付金具（10）と、先端部（31）が前記取付金具から露出するように前記取付金具に絶縁保持された中心電極（30）と、前記取付金具に固定されて先端側の側面（43）が前記中心電極と対向するように延びる接地電極（40）と、を備え、前記接地電極の先端側に貴金属チップ（65）をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、

前記接地電極の先端面（47）に凹部（47a）を形成し、

この凹部内に前記貴金属チップの少なくとも一部を埋没させ且つ前記貴金属チップの先端部（66）を前記接地電極の側面よりも前記中心電極側へ突出させた状態でレーザ溶接を行うことによって、前記貴金属チップと前記接地電極とが溶け込んだ溶融部（64）を形成することを特徴とするスパークプラグの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、放電ギャップを介して対向する中心電極及び接地電極を備え、接地

電極に火花放電部材としての貴金属チップをレーザ溶接してなるスパークプラグおよびその製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来より、この種のスパークプラグとしては、特開昭 5 2 - 3 6 2 3 7 号公報に記載されている様な、中心電極および接地電極を共に電極支持部から突起させ、かつ電極支持部よりも細い細電極とすることにより、高着火性を実現したものが提案されている。

【 0 0 0 3 】

これは、電極を細くすることにより電極の熱容量が小さくなるため火炎核の消炎作用が低減されること、および、電極を電極支持部から突起させることにより中心電極と接地電極との空間が広くなり、放電ギャップにて発生する火炎核の成長を妨げにくいことから、着火性を高めることができるためである。

【 0 0 0 4 】

ここで、電極の耐消耗性を確保するために、細電極の構成として、例えば Pt、Pd、Au 等、またはこれら貴金属の合金が電極支持部材に固着されている。また、固着の方法としては、溶接、打ち込み、圧入もしくは押し込んでからかしめる等が記載されているが、上記公報においては、具体的な溶接形状、構成等の記載が無い。

【 0 0 0 5 】

近年、エンジンにおいては、高出力、低燃費、低排出ガス等の傾向により、従来のエンジンに比して高温の燃焼雰囲気となる。このような構成のエンジンでは、スパークプラグの電極温度が非常に高くなるため、熱応力、高温酸化等により、固着されている貴金属チップが脱落してしまうといった問題が顕在化してきた。特に、接地電極では、ハウジングまでの距離が長いので熱引き性が中心電極に比べて劣ること、および、燃焼室内への突き出し量が多いのでより高温となることから、この問題が顕著である。

【 0 0 0 6 】

そこで、接合信頼性を向上させるべく、貴金属チップを電極に接合する方法と

しては、特開平 9 - 1 0 6 8 8 0 号公報や特開平 1 1 - 3 5 4 2 5 1 号公報に記載されているような方法がとられている。

【 0 0 0 7 】

前者は貴金属チップを電極母材に圧接して、チップ周囲の母材を盛り上げらせ、この盛り上がり部にレーザ照射を行い、レーザ溶接するものである。また、後者は、電極母材表面に貴金属チップ（I r 合金チップ）を接触させ、チップの外側からレーザ照射を行い、レーザ溶接するものである。

【 0 0 0 8 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本発明者等の検討によれば、高い着火性を実現すべく、細電極としての貴金属チップを細くしていった場合（例えば、チップの軸直交断面積で 0 . 数  $\text{mm}^2$  程度）、上記 2 つの貴金属チップを電極に接合する方法では、チップと電極母材との接合信頼性を十分に確保できるとは言いがたい。特に、中心電極に比べて熱引き性が劣り高温となる接地電極では、この接合信頼性の十分な確保がなされていない。

【 0 0 0 9 】

そこで、本発明は上記問題に鑑み、接地電極に火花放電部材としての貴金属チップをレーザ溶接してなるスパークプラグにおいて、高着火性を確保すべく貴金属チップを細くした場合であっても、接地電極と貴金属チップとの接合について、更なる接合信頼性の向上を図ることを目的とする。

【 0 0 1 0 】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、接合部に発生する熱応力を低減するために、チップと接地電極との接合部における形状や各種の寸法等について実験検討を行い、その検討結果に基づいて、本発明を創出した。

【 0 0 1 1 】

すなわち、請求項 1 に記載の発明では、中心電極（3 0）と、この中心電極と放電ギャップ（5 0）を介して対向する接地電極（4 0）と、一端面が接地電極における中心電極との対向面（4 3）にレーザ溶接された柱状の貴金属チップ（



45) とを備えるスパークプラグにおいて、貴金属チップは、その軸方向において対向面から中心電極側へ突出しており、対向面と貴金属チップとの接合界面近傍に対して、対向面に斜めの方向からレーザを照射することにより接地電極と貴金属チップとが溶け込みあった溶融部(44)が形成されており、貴金属チップの軸と直交する貴金属チップの断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下であり、貴金属チップのうち溶融部に最も近い部位における軸と直交する断面積をAとしたとき、貴金属チップの一端面において断面積Aの領域に占める未溶融部(46)の断面積Bの比率である未溶融断面積比率Cが50%以内であり、溶融部における最大溶け込み深さH方向の軸と対向面とが交差する角度である溶融角度 $\alpha$ が $60^\circ$ 以下であることを特徴としている。

## 【0012】

本発明のように、軸と直交する断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下と細くした柱状の貴金属チップにおいて、未溶融断面積比率Cを50%以下、溶融角度 $\alpha$ を $60^\circ$ 以下とすれば、貴金属チップと溶融部との界面に発生する熱応力を小さいものとするため、細い貴金属チップによって高着火性を確保しつつ、接合信頼性を大幅に向上させることができる。

## 【0013】

また、本発明では、上記した従来の特開平9-106880号公報のように、貴金属チップを電極母材に圧接して埋没させることが無くなり、電極母材である接地電極の対向面と貴金属チップとの接合界面に対して、当該対向面に斜めの方向からレーザを照射することにより溶融部を形成するだけでチップの接合が行われるため、上記圧接によるチップの座屈の恐れがなくなるという利点もある。

## 【0014】

ここで、請求項2に記載の発明では、最大溶け込み深さH方向の軸と溶融部(44)の表面とが交わる交点をFとしたとき、この交点Fと対向面(43)との距離である溶融位置yが、対向面を0とし、交点Fが対向面よりも接地電極(40)の外部に位置するときを+、接地電極の内部に位置するときを-としたとき、 $-0.2\text{ mm}$ 以上 $0.3\text{ mm}$ 以下の範囲にあり、更に、溶融角度 $\alpha$ が $(30 + 100y)^\circ$ 以下であることを特徴としている。

【0015】

本発明によれば、請求項1の発明の効果に加えて、更なる接合信頼性の向上を図ることができ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを提供することができる。

【0016】

また、請求項3に記載の発明では、貴金属チップ(45)のうち溶融部(44)に最も近い部位における幅をDとしたとき、最大溶け込み深さHが $1.4D$ 以下であることを特徴としている。それによれば、請求項2の発明と同様の作用効果を実現することができる。

【0017】

また、請求項4に記載の発明では、取付金具(10)と、先端部(31)が取付金具から露出するように取付金具に絶縁保持された中心電極(30)と、取付金具に固定されて先端側の側面(43)が中心電極と対向するように延びる接地電極(40)とを備えるスパークプラグにおいて、接地電極の先端面(47)には、少なくとも一部が埋没された状態でレーザ溶接を行うことによって形成された溶融部(64)を介して貴金属チップ(65)が接合されており、この貴金属チップは、接地電極における中心電極との対向面(43)よりも中心電極側へ突出し、その突出先端部(66)が中心電極と放電ギャップ(50)を隔てて対向するものであることを特徴としている。

【0018】

本発明によれば、接地電極の先端面に貴金属チップの少なくとも一部を埋没させてレーザ溶接しているから、上記した特開平11-354251号公報のようなチップを埋没しない場合に比べて貴金属チップがえぐれにくく、貴金属チップを細くした場合でも適切に溶融部を形成することができる。また、貴金属チップの接地電極への埋没により、埋没しない場合よりも貴金属チップの熱引き性が良くなる。

【0019】

さらに、貴金属チップにおいて、接地電極における対向面よりも中心電極側へ突出した部分を設けており、接地電極に存在する溶融部を放電ギャップから遠ざ

けた構成を実現することができる。そのため、溶融部への飛び火を抑制でき、溶融部消耗による貴金属チップの脱落を防止することができる。

## 【 0 0 2 0 】

従って、本発明によれば、高着火性を確保すべく貴金属チップを細くした場合であっても、接地電極と貴金属チップとの接合について、更なる接合信頼性の向上を図ることができる。

## 【 0 0 2 1 】

ここで、請求項 5 に記載の発明では、貴金属チップ (6 5) のうち溶融部 (6 4) に最も近い部位における接地電極 (4 0) の先端面 (4 7) と直交する方向の幅を  $D_1$  としたとき、貴金属チップの接地電極への埋没量  $t_1$  が  $0.5 D_1$  以上であることを特徴としている。本発明によれば、請求項 4 の発明において、貴金属チップと接地電極との接合強度を高レベルに安定化させることができる。

## 【 0 0 2 2 】

また、請求項 6 に記載の発明では、貴金属チップ (6 5) の軸と直交する貴金属チップの断面積  $A'$  が  $0.1 \text{ mm}^2$  以上  $0.6 \text{ mm}^2$  以下であることを特徴としている。

## 【 0 0 2 3 】

本発明によれば、請求項 4 または請求項 5 のスパークプラグにおいて、更なる接合信頼性の向上を図ることができ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを提供することができる。

## 【 0 0 2 4 】

また、請求項 7 に記載の発明では、貴金属チップ (6 5) のうち溶融部 (6 4) に最も近い部位における接地電極 (4 0) の先端面 (4 7) と直交する方向の幅を  $D_1$ 、溶融部 (6 4) の幅を  $N$  とし、貴金属チップのうち溶融部に最も近い部位における接地電極の先端面と平行な方向の幅を  $D_2$  とし、溶融部における最大溶け込み深さを  $H$  としたとき、最大溶け込み深さ  $H$  は  $2 D_1$  以下であり、溶融部の幅  $N$  は  $2.5 D_2$  以下であることを特徴としている。

## 【 0 0 2 5 】

本発明によれば、請求項 4 または請求項 6 のスパークプラグにおいて、更なる

接合信頼性の向上を図ることができ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを提供することができる。

【 0 0 2 6 】

ここで、上記請求項 7 のスパークプラグにおいても、請求項 8 に記載の発明のように、貴金属チップ ( 6 5 ) の接地電極 ( 4 0 ) への埋没量  $t_1$  を幅  $D_1$  の 0 . 5 倍以上であるものにすれば、更に、貴金属チップと接地電極との接合強度を高レベルに安定化させることができる。

【 0 0 2 7 】

また、上記各手段は、請求項 9 に記載の発明のように、貴金属チップ ( 4 5 、 6 5 ) として、I r を 5 0 重量%以上含有した I r 合金よりなるものを用いたスパークプラグに適用して十分にその効果を発揮することができる。

【 0 0 2 8 】

また、請求項 1 0 および請求項 1 1 に記載の発明は、スパークプラグの製造方法に係るものである。

【 0 0 2 9 】

まず、請求項 1 0 の製造方法では、中心電極 ( 3 0 ) および接地電極 ( 4 0 ) を放電ギャップ ( 5 0 ) を介して対向配置するとともに、接地電極における中心電極との対向面 ( 4 3 ) に柱状の貴金属チップ ( 4 5 ) をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、貴金属チップの一端面を接地電極の対向面に接触させ、続いて、貴金属チップの側面 ( 4 5 a ) と対向面とがなす角部 ( 4 5 b ) 近傍に対して、これら貴金属チップの側面及び対向面とは斜めの方向からレーザ照射を行い、貴金属チップと接地電極とを溶融させることを特徴としている。

【 0 0 3 0 】

本製造方法によれば、請求項 1 ～請求項 3 に記載のスパークプラグを適切に製造することができる。

【 0 0 3 1 】

また、請求項 1 1 の製造方法では、取付金具 ( 1 0 ) と、先端部 ( 3 1 ) が取付金具から露出するように取付金具に絶縁保持された中心電極 ( 3 0 ) と、取付

金具に固定されて先端側の側面（４３）が中心電極と対向するように延びる接地電極（４０）とを備え、接地電極の先端側に貴金属チップ（６５）をレーザ溶接してなるスパークプラグの製造方法において、接地電極の先端面（４７）に凹部（４７ａ）を形成し、この凹部内に貴金属チップの少なくとも一部を埋没させ且つ貴金属チップの先端部（６６）を接地電極の側面よりも中心電極側へ突出させた状態でレーザ溶接を行うことよって、貴金属チップと接地電極とが溶け込んだ溶融部（６４）を形成することを特徴としている。

## 【 0 0 3 2 】

本製造方法によれば、請求項４～請求項８に記載のスパークプラグを適切に製造することができる。

## 【 0 0 3 3 】

なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。

## 【 0 0 3 4 】

## 【発明の実施の形態】

以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。図１は本発明の実施形態に係るスパークプラグＳ１の全体構成を示す半断面図である。このスパークプラグＳ１は、自動車用エンジンの点火栓等に適用されるものであり、該エンジンの燃焼室を区画形成するエンジンヘッド（図示せず）に設けられたネジ穴に挿入されて固定されるようになっている。

## 【 0 0 3 5 】

スパークプラグＳ１は、導電性の鉄鋼材料（例えば低炭素鋼等）等よりなる円筒形状の取付金具１０を有しており、この取付金具１０は、図示しないエンジンブロックに固定するための取付ネジ部１１を備えている。取付金具１０の内部には、アルミナセラミック（ $Al_2O_3$ ）等からなる絶縁体２０が固定されており、この絶縁体２０の先端部２１は、取付金具１０の一端から露出するように設けられている。

## 【 0 0 3 6 】

絶縁体２０の軸孔２２には中心電極３０が固定されており、この中心電極３０

は取付金具 1 0 に対して絶縁保持されている。中心電極 3 0 は、例えば、内材が Cu 等の熱伝導性に優れた金属材料、外材が Ni 基合金等の耐熱性および耐食性に優れた金属材料により構成された円柱体で、図 1 に示すように、その先端面（本発明でいう中心電極の先端部） 3 1 が絶縁体 2 0 の先端部 2 1 から露出するように設けられている。

## 【 0 0 3 7 】

一方、接地電極 4 0 は、例えば、Ni を主成分とする Ni 基合金からなる角柱より構成されており、根元端部 4 2 にて取付金具 1 0 の一端に溶接により固定され、途中で略 L 字に曲げられて、先端部 4 1 の側面（以下、先端部側面という） 4 3 において中心電極 3 0 の先端面 3 1 と放電ギャップ 5 0 を介して対向している。

## 【 0 0 3 8 】

ここで、図 2 に、スパークプラグ S 1 における放電ギャップ 5 0 近傍の拡大構成を概略断面図として示す。上記のように放電ギャップ 5 0 を介して中心電極 3 0 の先端面 3 1 と接地電極 4 0 の先端部側面（本発明でいう中心電極との対向面） 4 3 とが対向して配置されており、これら中心及び接地電極 3 0、4 0 における各面 3 1、4 3 には、貴金属チップ 3 5、4 5 がレーザ溶接により接合されている。

## 【 0 0 3 9 】

すなわち、中心電極 3 0 の先端面 3 1 には、貴金属チップ（以下、中心電極側チップという） 3 5 が、また、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 には、貴金属チップ（以下、接地電極側チップという） 4 5 が、それぞれ溶融部 3 4、4 4 を介して電極母材 3 0、4 0 と接合されている。

## 【 0 0 4 0 】

本例では、両チップ 3 5、4 5 は円柱状であり、その一端面側が各電極 3 0、4 0 にレーザ溶接されている。そして、放電ギャップ 5 0 は、両チップ 3 5、4 5 の先端部間の空隙であり、例えば 1 mm 程度である。

## 【 0 0 4 1 】

これら両チップ 3 5、4 5 は、Pt、Pt 合金、Ir、Ir 合金等の貴金属よ

りなるものを採用することができる。特に I r 合金としては、I r を 5 0 重量%以上含有し、これに R h、P t、R u、P d および W 等が添加された耐消耗性に優れた高融点のものを採用でき、本例では、両チップ 3 5、4 5 に、I r - 1 0 R h (I r が 9 0 重量%、R h が 1 0 重量%のもの) の I r 合金チップを採用している。

## 【 0 0 4 2 】

このスパークプラグ S 1 は、周知の製造方法を用いて製造することができるが、本実施形態では、特に、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 への接地電極側チップ 4 5 のレーザ溶接方法に、以下に述べるような独自の方法を採用している。

## 【 0 0 4 3 】

図 3 および図 4 は、そのような接地電極側チップの接合方法を説明するための説明図である。なお、図 3 ( a ) ~ ( d ) および図 4 ( a )、( b ) において、( a )、( b ) および ( d ) は外観図、( c ) は断面図を示し、( b ) は ( a ) の上視図であり、( d ) は ( c ) の上視図である。また、図 3、図 4 中、レーザの照射方向を矢印 L Z にて示す。

## 【 0 0 4 4 】

まず、図 3 ( a )、図 4 ( a ) に示す様に、円柱状の接地電極側チップ 4 5 の一端面を接地電極 4 0 の先端部側面 (対向面) 4 3 に接触させるように載置する。続いて、図 3 ( a )、( b ) および図 4 ( a )、( b ) に示す様に、接地電極側チップ 4 5 の側面 4 5 a と接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 とがなす角部 4 5 b 近傍に対して、これらチップ 4 5 の側面 4 5 a 及び接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 とは斜めの方向から、レーザ照射を行い、接地電極側チップ 4 5 と接地電極 4 0 とを溶融させる。

## 【 0 0 4 5 】

つまり、接地電極 4 0 の先端部側面 (対向面) 4 3 と接地電極側チップ 4 5 との接合界面近傍に対して、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 に斜めの方向からレーザを照射することにより、図 3 ( c ) および ( d ) に示す様に、接地電極 4 0 と接地電極側チップ 4 5 とが溶け込みあった上記溶融部 4 4 が形成される。

## 【 0 0 4 6 】

ここで、図 3 (a)、(b) は、レーザの照射口を多数設け（図示例では 6 方向）、ワークを移動させることなく溶接する方法であり、図 4 (a)、(b) は、レーザの照射口は 1 方向のみで、接地電極側チップ 4 5 を軸にワークを回転させる（図示例では回転角度  $60^{\circ} \times 6$  回照射）ことにより溶接する方法であるが、溶接点数はチップサイズ、形状等に応じて、随時変更可能である。

## 【 0 0 4 7 】

こうして、接地電極側チップ 4 5 は接地電極 4 0 にレーザ溶接される。そして、接地電極側チップ 4 5 は、その軸方向において接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 から中心電極 3 0 側（中心電極側チップ 3 5 側）へ突出した形で、上記溶融部 4 4 を介して接地電極 4 0 に接合されている。

## 【 0 0 4 8 】

ここで、図 5 は、溶融部 4 4 の形状のより詳細な構成を示す図であり、(a.) は図 2 および図 3 (c) に対応した断面図、(b) は (a) の P-P 断面図、すなわち接地電極側チップ 4 5 の一端面（チップ 4 5 と接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 との界面）における断面図である。なお、図 5 においては、溶融前の接地電極側チップ 4 5 および接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 の形状を破線にて示してある。

## 【 0 0 4 9 】

この図 5 を参照して、本実施形態における接地電極側チップ 4 5 の接合構成について、更に述べる。本実施形態では、接地電極側チップ 4 5 は、当該チップの軸と直交する断面積（本例では略円形断面、以下。軸直交断面積という）が  $0.1 \text{ mm}^2$  以上  $0.6 \text{ mm}^2$  以下である。

## 【 0 0 5 0 】

また、接地電極側チップ 4 5 のうち溶融部 4 4 に最も近い部位における軸直交断面積（溶融部最近接チップ断面積）を A とする（図 5 (a) 参照）。また、接地電極側チップ 4 5 の一端面（P-P 断面）においては、接地電極 4 0 とチップ 4 5 とが溶け込まずにチップ 4 5 が残存した未溶融部 4 6 が存在する（図 5 (b) 参照）。

## 【 0 0 5 1 】



ここで、本実施形態では、接地電極側チップ45の一端面において溶融部最近接チップ断面積Aの領域（図5（b）中の破線円内の領域）に占める未溶融部46の断面積Bの比率を未溶融断面積比率C（ $=100B/A$ 、単位：%）としたとき、この未溶融断面積比率Cが50%以内である（ $C \leq 50\%$ ）。

## 【0052】

また、溶融部44における最大溶け込み深さH方向の軸と接地電極40の先端部側面（対向面）43とが交差する角度を溶融角度 $\alpha$ としたとき（図5（a）参照）、本実施形態では、この溶融角度 $\alpha$ が60°以下である（ $\alpha \leq 60^\circ$ ）。

## 【0053】

また、最大溶け込み深さH方向の軸と溶融部44の表面とが交わる交点をFとする（図5（a）参照）。そして、この交点Fと接地電極40の先端部側面（対向面）43との距離である溶融位置yは、交点Fが当該先端部側面43にあるときを0とし、交点Fが先端部側面43よりも接地電極40の外部（図5（a）中の上方）に位置するときを+、接地電極40の内部（図5（a）中の下方）に位置するときを-として定義する。

## 【0054】

このように定義された溶融位置yは、本実施形態では、 $-0.2\text{ mm}$ 以上 $0.3\text{ mm}$ 以下の範囲にある（ $-0.2\text{ mm} \leq y \leq 0.3\text{ mm}$ ）ことが好ましい。また、この溶融位置yと上記溶融角度 $\alpha$ との関係において、溶融角度 $\alpha$ が $(30 + 100y)^\circ$ 以下の範囲である（ $\alpha \leq 30 + 100y$ ）ことが好ましい。

## 【0055】

さらに、接地電極側チップ45のうち溶融部44に最も近い部位における幅（軸と直交する方向の幅、本例では直径径方向の幅、図5（a）参照）をDとしたとき、最大溶け込み深さHが幅Dの1.4倍以下であること（ $H \leq 1.4D$ ）であることが好ましい。

## 【0056】

このように、接地電極側チップ45の接合構成は、チップの軸と直交する断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下である接地電極側チップ45において、溶融部44の構成を、 $C \leq 50\%$ 、および、 $\alpha \leq 60^\circ$ とし、好ましくは、 $-0.$

$2\text{ mm} \leq y \leq 0.3\text{ mm}$ 、 $\alpha \leq 30 + 100y$ 、 $H \leq 1.4D$ とした独自の構成を有している。

## 【0057】

このような独自構成を採用した根拠は、接合部に発生する熱応力を低減するために、上記図5に示す様なチップ45と接地電極40との接合部における各寸法等について接合信頼性試験を行い、検討した結果に基づくものである。次に、その検討結果の一例について述べる。

## 【0058】

接合信頼性試験として、スパークプラグをエンジンに実装し耐久試験を行った。耐久試験は、6気筒2000ccエンジンで実施し、運転条件はアイドル1分保持、スロットル全開6000rpm1分保持の繰返しを100時間行った。

## 【0059】

接合信頼性は、図6に示す剥離率で評価した。図6は、上記図5に対応する断面を示すもので、剥離率は、チップ45と溶融部44との界面における剥離率（チップー溶融部剥離率）と、溶融部44と電極母材である接地電極40との界面における剥離率（溶融部ー母材剥離率）とがある。

## 【0060】

図6では、各界面において、本来接合されている部分の長さ（接合長さ）を $a_1$ 、 $a_2$ 、 $c_1$ 、 $c_2$ で示し、これら各接合長さのうち剥離している部分の長さ（剥離長さ）を $b_1$ 、 $b_2$ 、 $d_1$ 、 $d_2$ で示している。これら各長さや切断面形状は、当該切断面を金属顕微鏡等で観察することで知ることができる。

## 【0061】

そして、上記チップー溶融部剥離率は、 $\{(b_1 + b_2) / (a_1 + a_2)\} \times 100 (\%)$ 、上記溶融部ー母材剥離率は、 $\{(d_1 + d_2) / (c_1 + c_2)\} \times 100 (\%)$ にて求められるが、これら2つの剥離率のうち、上記耐久試験後において、より剥離率の高い方を評価対象とした。

## 【0062】

図7は、未溶融断面積比率 $C$ 及び溶融角度 $\alpha$ の接合信頼性への影響を示す図である。ここで、接地電極側チップ45としては、直径（本例では $D$ に相当）が $\phi$

0.36 mm (溶融部最近接チップ断面積Aでは0.1 mm<sup>2</sup>) で、長さL (図3 (a) 参照) が0.8 mmの円柱状のIr-10Rhを使用し、接地電極 (電極母材) 40は、幅Wが2.8 mm、厚さtが1.6 mm (W、tは図3参照) であるNi基合金としてのインコネル (登録商標) を使用した。また、溶融位置  $y = 0$  とした。

## 【0063】

図7は、未溶融断面積比率Cを0、25、50、75%と変えた各場合における溶融角度 $\alpha$  (°) と剥離率 (%) との関係を示している。なお、図7は、n数 : 6で試験を行い、図中のプロット点は、6個のうちの最も剥離率の高かったものを示している。

## 【0064】

図7から未溶融断面積比率Cおよび溶融角度 $\alpha$ が小さいほど剥離率が小さく、接合信頼性が高くなっていることがわかる。また、溶融角度 $\alpha$ については、10°おきに検討したが、60°を超えると、溶接時に接地電極側チップ45がえぐれてしまい (レーザでチップ45が削り取られてしまい)、良好な溶接ができず、初期の接合強度が大幅に低下してしまうという問題が発生した。

## 【0065】

また、溶融角度 $\alpha$ が小さい程、接合信頼性に優れているが、これは、溶融角度 $\alpha$ が小さいと、チップ45を多く溶かすことができ、溶融部44中のIr合金比率を高めることができる (チップ45と溶融部44との線膨張係数差を縮小できる) ため、チップ45と溶融部44の界面へ加わる熱応力を低減できるからである。

## 【0066】

また、図7から、未溶融断面積比率Cが50%以下の場合は、多少の差は認められるものの、ほぼ同等の接合信頼性を有しているが、未溶融断面積比率Cが75%になると接合信頼性が大幅に低下することがわかる。これは、未溶融部46の断面積Bが大きすぎ、逆に溶融部44が小さすぎて、熱応力緩和層としての溶融部44の効果を十分に発揮できないためである。

## 【0067】

なお、図示しないが、未溶融断面積比率 $C$ 及び溶融角度 $\alpha$ の接合信頼性への影響は、接地電極側チップ45の軸直交断面積（本例では溶融部最近接チップ断面積 $A$ に等しい）に関わらず、上記図7と同様の結果が得られることも確認している。

## 【0068】

次に、図8に示す様に、溶融部最近接チップ断面積 $A$ の接合信頼性への影響を確認した。ここで、接地電極側チップ45としては、長さ $L=0.8\text{ mm}$ の円柱状のIr-10Rhを使用し、接地電極40は上記図7の場合と同様のものを使用した。また、溶融角度 $\alpha=30^\circ$ 、未溶融断面積比率 $C=50\%$ 、溶融位置 $y=0$ とした。また、 $n$ 数：4で試験した。

## 【0069】

図8は、溶融部最近接チップ断面積 $A$  ( $\text{mm}^2$ )と剥離率(%)との関係を示している。図8から、当該断面積 $A$ が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下の場合には、安定かつ低い剥離率を示しており、接合信頼性を確保できるが、当該断面積 $A$ が $0.6\text{ mm}^2$ を超えると剥離率にばらつきが生じ、接合信頼性が大幅に低下していることがわかる。

## 【0070】

これは、当該断面積 $A$ が大きくなる程、チップ45の熱容量が大きくなり、チップ45と溶融部44の界面へ加わる熱応力が大きくなるためである。また、溶融部最近接チップ断面積 $A$ が $0.1\text{ mm}^2$ よりも小さいと、接地電極側チップ45自体が細すぎて、火花放電による消耗が激しくなるため実用的ではない。

## 【0071】

従って、溶融部最近接チップ断面積 $A$ が $0.1\text{ mm}^2 \leq A \leq 0.6\text{ mm}^2$ である細い貴金属チップ45を、接地電極40の先端部側面（対向面）43から中心電極30の方向へ突出させることで、着火性についても細電極としての効果を発揮することができる。

## 【0072】

なお、本例では、長さ方向に渡って径の均一な円柱、つまり通常の円柱形状の接地電極45を使用しているが、段付円柱形状のものでもよい。例えば、接地電

極側チップ45のうち溶融部44に最も近い部位が、突出先端部側（中心電極30側）の部位よりも細い（または太い）ものでも良い。このような段付円柱状においても、全体として軸直交断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下のチップ45を採用する。

## 【0073】

以上、図7および図8に示す様な検討結果から、軸直交断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下である細い円柱状の接地電極側チップ45を、斜め照射によるレーザ溶接にて固定するとともに、チップの軸方向において対向面43から中心電極30側へ突出させ、且つ、溶融部44の構成を $C \leq 50\%$ 、 $\alpha \leq 60^\circ$ とすることで、高着火性を確保しつつ、接合信頼性を大幅に向上させたスパークプラグを提供することができると言える。

## 【0074】

次に、更に接合信頼性を向上させるために、溶融位置 $y$ と最大溶け込み深さ $H$ について検討した結果を示す。接合信頼性は、上記と同様に、エンジン耐久試験後の剥離率にて評価したが、界面剥離によるチップ脱落を、より確実に防止するために、剥離率が25%以下であれば接合信頼性を確保できるものとした。

## 【0075】

まず、図9に示す様に、溶融位置 $y$ の接合信頼性への影響を確認した。ここで、接地電極側チップ45および接地電極（電極母材）40としては、上記図7の場合と同様のものを使用し、未溶融断面積比率 $C$ は50%とした。

## 【0076】

図9は、溶融位置 $y$ を $-0.3\text{ mm} \sim 0.4\text{ mm}$ と変えた各場合における溶融角度 $\alpha$ （°）と剥離率（%）との関係を示している。なお、図9は、 $n$ 数：6で試験を行い、図中のプロット点は、6個のうちの最も剥離率の高かったものを示している。

## 【0077】

図9から、溶融位置 $y$ が $-0.2\text{ mm} \leq y \leq 0.3\text{ mm}$ の範囲であり、且つ、溶融角度 $\alpha$ が、 $\alpha \leq 30 + 100y$ （°）の範囲であれば、剥離率を25%以下に抑えることができ、エンジン耐久後も接合信頼性をより高いレベルにて確保で

きるが、溶融位置  $y$  が  $-0.2\text{ mm}$  よりも小さいか、または  $0.3\text{ mm}$  よりも大きい場合は、溶融角度  $\alpha$  に関係なく、ほぼ  $100\%$  の剥離率を示しており、接合信頼性が大幅に低下することがわかる。

## 【0078】

これは、溶融位置  $y$  が  $-0.2\text{ mm}$  よりも小さいと、溶融部 44 中の Ir 合金比率が低くなり、チップ 45 と溶融部 44 との線膨張係数差が非常に大きくなるため、チップ 45 と溶融部 44 との界面への熱応力が増大するからである。一方、溶融位置  $y$  が  $0.3\text{ mm}$  よりも大きいと、溶融部 44 中の Ir 合金比率が極めて高くなり、溶融部 44 と接地電極（母材）40 との線膨張係数差が非常に大きくなるため、溶融部と母材の界面への熱応力が増大するからである。

## 【0079】

以上の結果から、溶融位置  $y$  を  $-0.2\text{ mm}$  以上  $0.3\text{ mm}$  以下、溶融角度  $\alpha$  を  $(30 + 100y)^\circ$  以下とすれば、更に接合信頼性に優れ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを提供することができる。

## 【0080】

なお、図示しないが、溶融位置  $y$  の接合信頼性への影響、及び、溶融角度  $\alpha$  と溶融位置  $y$  との関係は、接地電極側チップ 45 の軸直交断面積（本例では溶融部最近接チップ断面積  $A$  に等しい）に関わらず、上記と同様の結果が得られることも確認している。

## 【0081】

次に、図 10 に示す様に、最大溶け込み深さ  $H$  の接合信頼性への影響を確認した。ここで、円柱状の接地電極側チップ 45 としては、直径（本例では  $D$  に相当）が  $\phi 0.36\text{ mm}$ （溶融部最近接チップ断面積  $A$  では  $0.1\text{ mm}^2$ ）で、長さ  $L$  が  $0.8\text{ mm}$ 、及び直径が  $\phi 0.88\text{ mm}$ （溶融部最近接チップ断面積  $A$  では  $0.6\text{ mm}^2$ ）で、長さ  $L$  が  $0.8\text{ mm}$  の Ir-10Rh を使用し、接地電極 40 としては、上記図 7 の場合と同様のものを使用した。また、溶融角度  $\alpha = 30^\circ$ 、溶融位置  $y = 0$ 、未溶融断面積比率  $C$  は  $C \leq 50\%$  とした。

## 【0082】

図 10 は、溶融部最近接チップ断面積  $A$  を  $0.1\text{ mm}^2$ （上記幅  $D$  では  $0.3$

6 mm)、 $0.6\text{ mm}^2$  (上記幅Dでは0.88 mm) に変えた各場合における最大溶け込み深さH (mm) と剥離率 (%) との関係を示している。最大溶け込み深さHは、幅Dの倍数にて変えていった。なお、図10は、n数: 6で試験を行い、図中のプロット点は、6個のうちの最も剥離率の高かったものを示している。

## 【0083】

図10から、当該断面積Aが本実施形態の範囲 ( $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下) の場合、最大溶け込み深さHが、幅Dの1.4倍以下 ( $H \leq 1.4D$ ) であれば、剥離率を25%以下に抑えることができ、エンジン耐久後も接合信頼性をより高いレベルにて確保できるが、最大溶け込み深さHが1.4Dを超えると剥離率が大きくなり、接合信頼性が大幅に低下することがわかる。

## 【0084】

これは、最大溶け込み深さHが1.4Dよりも大きいと、接地電極 (母材) の溶融量が増えるので溶融部44中のIr合金比率が低くなり、チップ45と溶融部44の線膨張係数差が非常に大きくなるため、チップ45と溶融部44の界面への熱応力が増大するからである。以上の結果から、最大溶け込み深さHを1.4D以下とすれば、更に接合信頼性に優れ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを提供することができる。

## 【0085】

また、本実施形態によれば、上記した従来の特開平9-106880号公報のように、接地電極側チップ45を接地電極 (電極母材) 40に圧接して埋没させることが無くなり、接地電極40の先端部側面 (対向面) 43とチップ45との接合界面に対して、当該対向面43に斜めの方向からレーザを照射することにより溶融部44を形成するだけでチップ45の接合が行われるため、上記圧接によるチップの座屈の恐れがなくなるという利点もある。

## 【0086】

## (第2実施形態)

図11は、本発明の第2実施形態に係るスパークプラグの要部を示すもので、接地電極側チップ65と接地電極40との接合構造およびその接合方法を示す説

明図である。図 1 1 において、(a) 及び (b) に示す外観図は、(c) 及び (d) に断面的に示す接合構造を形成するための接合工程途中のもので、(b) は (a) の上視図、(d) は (c) の Q-Q 断面図である。以下、上記第 1 実施形態との相違点について主に説明し、同一部分には図中および文中、同一符号を付して説明を簡略化する。

## 【 0 0 8 7 】

図 1 1 (c)、(d) に示す様に、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 は、中心電極 3 0 の先端面 3 1 と対向しており、接地電極 4 0 の先端部 4 1 の端面すなわち先端面 4 7 には、少なくとも一部が埋没された状態でレーザ溶接を行うことによって形成された溶融部 6 4 を介して貴金属チップ（本実施形態において接地電極側チップという）6 5 が接合されている。

## 【 0 0 8 8 】

そして、接地電極側チップ 6 5 は、接地電極 4 0 における中心電極 3 0 との対向面である先端部側面 4 3 よりも中心電極 3 0 側へ突出し、その突出先端部 6 6 が中心電極 3 0 と放電ギャップ 5 0 を隔てて対向している。また、この接地電極側チップ 6 5 の材質は、上記第 1 実施形態のチップ 3 5、4 5 と同様のものにすることができる。

## 【 0 0 8 9 】

また、本実施形態における接地電極側チップ 6 5 の形状は限定されるものではなく、柱状、ブロック状等、任意の形状とすることができる。本例では、接地電極側チップ 6 5 は I r - 1 0 R h 合金よりなる円柱状であり、その側面 6.5 a にて接地電極 4 0 の先端面 4 7 に一部埋没しており、一端面が上記突出先端部 6 6 を構成している。

## 【 0 0 9 0 】

この接合構成の形成方法は、次のようである。まず、図 1 1 (a)、(b) に示す様に、フライス、打ち抜き、プレス加工等により接地電極 4 0 の先端面 4 7 に凹部 4 7 a を形成する。そして、この凹部 4 7 a 内に接地電極側チップ 6 5 の側面 6.5 a を対向させて、チップ 6 5 の一部を埋没させ且つチップ 6 5 の先端部 6 6 を接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 よりも中心電極 3 0 側へ突出させた状態と



する。

【0091】

この状態で、図示例では、接地電極側チップ65の側面65aにレーザ溶接を行うことによって、チップ65と接地電極40とが溶け込んだ溶融部64を形成する。なお、溶接位置、点数はチップサイズ、形状等に応じて、随時変更可能である。

【0092】

こうして、図11(c)、(d)に示す様に、溶融部64を介してチップ65と接地電極40とが接合され、接地電極側チップ65の突出先端部66と中心電極側チップ35との間に放電ギャップ50を形成することで、本実施形態のスパークプラグが完成する。

【0093】

ところで、本実施形態によれば、接地電極40の先端面47に接地電極側チップ65の少なくとも一部を埋没させてレーザ溶接しているから、上記した特開平11-354251号公報のようなチップを埋没しない場合に比べて当該チップ65がえぐれにくく、チップ65を細くした場合でも適切に溶融部64を形成することができる。また、チップ65の接地電極40への埋没により、埋没しない場合よりもチップ65の熱引き性が良くなる。

【0094】

さらに、接地電極側チップ65において、接地電極40における対向面すなわち先端部側面43よりも中心電極30側へ突出した部分を設けており、接地電極40の先端面47に存在する溶融部64を放電ギャップ50から遠ざけた構成を実現することができる。そのため、溶融部64への飛び火を抑制でき、溶融部消耗によるチップ65の脱落を防止することができる。

【0095】

従って、本実施形態によれば、高着火性を確保すべく接地電極側チップ65を細くした場合であっても、接地電極40とチップ65との接合について、更なる接合信頼性の向上を図ることができる。

【0096】

次に、本実施形態の好ましい形態について述べる。図12(a)、(b)は、本例の円柱状のチップ65における溶融部64の形状のより詳細な構成を示す図であり、(a)、(b)はそれぞれ、上記図11(c)、(d)に対応した断面図である。ちなみに、図12において、(b)は(a)のR-R断面図である。

## 【0097】

この図12を参照して、接地電極側チップ65の接合構成における好ましい形態について述べる。まず、接地電極側チップ(貴金属チップ)65のうち溶融部64に最も近い部位における接地電極40の先端面47と直交する方向の幅(直交幅)を $D1$ としたとき、チップ65の接地電極への埋没量 $t1$ が直交幅 $D1$ の0.5倍以上である( $t1 \geq 0.5D1$ )ことが好ましい。

## 【0098】

また、接地電極側チップ65の軸と直交する接地電極側チップ65の断面積 $A'$ が $0.1\text{mm}^2$ 以上 $0.6\text{mm}^2$ 以下であることが好ましい。なお、この断面積 $A'$ に係る断面は、本例では略円形断面(図12(b)中の破線円を参照)であり、以下、単にチップ断面積 $A'$ ということとする。

## 【0099】

また、溶融部64の最大幅(溶融幅)を $N$ とし、接地電極側チップ(貴金属チップ)65のうち溶融部64に最も近い部位における接地電極40の先端面47と平行な方向の幅(平行幅)を $D2$ とし、溶融部64における最大溶け込み深さを $H$ としたとき、最大溶け込み深さ $H$ は直交幅 $D1$ の2倍以下であり、且つ溶融幅 $N$ は平行幅 $D2$ の2.5倍以下であること( $H \leq 2D1$ 、 $N \leq 2.5D2$ )が好ましい。

## 【0100】

これら好ましい寸法関係を採用する根拠は、上記図12に示す各寸法等について試験検討を行った結果に基づくものである。次に、その検討結果の一例について述べる。

## 【0101】

まず、接地電極側チップ65の埋没量 $t1$ とレーザー溶接後の接合強度との関係について検討した。接地電極側チップ65としては、直径(上記幅 $D1$ 、 $D2$ )

が $\phi 0.36\text{ mm}$ （チップ断面積 $A'$ では $0.1\text{ mm}^2$ ）で、長さ $L$ が $0.8\text{ m}$ の円柱状の $\text{Ir}-10\text{ Rh}$ を使用し、接地電極（電極母材）40は、幅 $W$ が $2.8\text{ mm}$ 、厚さ $t$ が $1.6\text{ mm}$ のインコネル（登録商標）を使用した。また、最大溶け込み深さ $H=2D_1$ 、溶融幅 $N=2.5D_2$ とした。

## 【0102】

接合強度は、実用レベルの接合強度として、図12（a）中の矢印 $Y$ に示す様に、接地電極側チップ65を中心電極側チップ30の方向へ引っ張ったときの引っ張り強度として測定した。その結果を図13に示す。

## 【0103】

図13は、埋没量 $t_1$ （ $\text{mm}$ ）とレーザ溶接後の接合強度との関係を示す図であり、埋没量 $t_1$ は直交幅 $D_1$ の倍数で示し、接合強度は埋没量 $t_1$ が $0.5D_1$ のときの値を1と規格化した接合強度比として表してある。また、 $n$ 数は6であり、図中のプロット点は、 $n=6$ のうち最も接合強度の低かったものを示している。

## 【0104】

図13から、接地電極側チップ65の埋没量 $t_1$ が $0.5D_1$ 以上であれば、ほぼ同等レベルにて高い接合強度を確保できるが、埋没量 $t_1$ が $0.5D_1$ よりも小さいと、接合強度が大幅に低下することがわかる。これは、埋没量 $t_1$ が小さいとチップ65が接地電極先端面から吐出しているため、レーザ溶接時にチップ65のみが発熱してしまい、良好な溶融状態とならず、チップ65がえぐれる可能性が高いからである。

## 【0105】

また、エンジン耐久においても、チップ65がヒートスポットとなり、消耗を促進させてしまうという問題も顕在化した。なお、図示しないが、チップ断面積 $A'$ に関わらず、上記と同様の結果が得られることも確認された。

## 【0106】

以上の結果から、本実施形態において、 $t_1 \geq 0.5D_1$ の関係を採用すれば、接地電極側チップ65と接地電極40との接合強度を高レベルに安定化させることができ、さらには、耐消耗性にも優れたスパークプラグを実現することがで

きる。

#### 【0107】

更に着火性、接合信頼性を向上させるために、チップ断面積 $A'$ 、最大溶け込み深さ $H$ 、溶融幅 $N$ について検討した。接合信頼性試験は、上記と同様のエンジン耐久試験を行った。本実施形態の剥離率は、図14に示す様に、チップ65と溶融部64との界面における接合長さ $e$ 、剥離長さ $f$ を用いて、 $(f/e) \times 100$  (%)で示す。そして、界面剥離によるチップ脱落をより確実に防止するために、この剥離率が25%以下であれば接合信頼性を確保できるものとした。

#### 【0108】

まず、図15に示す様に、チップ断面積 $A'$ の接合信頼性への影響を確認した。ここで、接地電極側チップ65としては、長さ $L=0.8$  mmの円柱状の $I r-10 R h$ を使用し、接地電極40は、上記図13の場合と同様のものを使用した。また、チップ65の埋没量 $t_1=0.5 D_1$ 、最大溶け込み深さ $H=2 D_1$ 、溶融幅 $N=2.5 D_2$ とした。また、 $n$ 数は4で試験した。

#### 【0109】

図15は、チップ断面積 $A'$  ( $\text{mm}^2$ )と剥離率(%)との関係を示している。図15から、チップ断面積 $A'$ が $0.1 \text{ mm}^2$ 以上 $0.6 \text{ mm}^2$ 以下の場合には、安定かつ低い剥離率を示しており、接合信頼性を確保することができるが、 $0.6 \text{ mm}^2$ を超えると剥離率にばらつきが生じ、大幅に接合信頼性が低下していることがわかる。

#### 【0110】

これは、上記第1実施形態と同様に、チップ断面積 $A'$ が大きくなる程、接地電極側チップ65の熱容量が大きくなり、チップ65と溶融部64の界面へ加わる熱応力が大きくなるためである。また、チップ断面積 $A'$ が $0.1 \text{ mm}^2$ よりも小さいと実用的ではない理由も、第1実施形態と同様である。

#### 【0111】

以上の結果から、本実施形態において、チップ断面積 $A'$ を $0.1 \text{ mm}^2$ 以上 $0.6 \text{ mm}^2$ 以下とすれば、更なる接合信頼性の向上を図ることができ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを実現することができる。

## 【 0 1 1 2 】

また、上記第 1 実施形態と同様、チップ断面積  $A'$  が  $0.1 \text{ mm}^2$  以上  $0.6 \text{ mm}^2$  以下といった細い貴金属チップ 6 5 を接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 から中心電極 3 0 の方向へ突出させることで、着火性についても細電極としての効果を発揮することができる。

## 【 0 1 1 3 】

次に、図 1 6 に示す様に、最大溶け込み深さ  $H$  及び溶融幅  $N$ （最大溶融幅  $N$ ）の接合信頼性への影響を確認した。ここで、接地電極側チップ 6 5 としては、直径（上記幅  $D 1$ 、 $D 2$ ）が  $\phi 0.88 \text{ mm}$ （チップ断面積  $A'$  では  $0.6 \text{ mm}^2$ ）で、長さ  $L$  が  $0.8 \text{ mm}$  の円柱状の  $\text{Ir}-10\text{Rh}$  を使用し、接地電極 4 0 は、上記図 1 3 の場合と同様のものを使用した。また、チップ 6 5 の埋没量  $t 1 = 1.0 D 1$  とした。

## 【 0 1 1 4 】

図 1 6 は、最大溶け込み深さ  $H$  を  $0.5 D 1 \sim 2.5 D 1$  まで直交幅  $D 1$  の  $0.5$  倍ずつ変えていった各場合における溶融幅  $N$ （平行幅  $D 2$  の倍数、単位  $\text{mm}$ ）と剥離率との関係を示している。なお、図 1 6 は、 $n$  数：6 で試験を行い、図中のプロット点は、 $n = 6$  のうち最も剥離率の高かったものを示している。

## 【 0 1 1 5 】

図 1 6 から、最大溶け込み深さ  $H$  が  $2.0 D 1$  以下の場合は、剥離率を  $25\%$  以下に抑えることができ、エンジン耐久後も接合信頼性をより高いレベルにて確保できるが、最大溶け込み深さ  $H$  が  $2.0 D 1$  よりも大きいと接合信頼性が大幅に低下することがわかる。

## 【 0 1 1 6 】

さらに、最大溶け込み深さ  $H$  が  $2.0 D 1$  以下の場合をみると、溶融幅  $N$  が  $2.5 D 2$  以下の範囲では、剥離率を  $25\%$  以下に抑えることができ、エンジン耐久後も接合信頼性をより高いレベルにて確保できるが、溶融幅  $N$  が  $2.5 D 2$  よりも大きくなると、剥離率が  $25\%$  を超えてしまい、接合信頼性を満足することが困難となることがわかる。

## 【 0 1 1 7 】

これは、最大溶け込み深さH及び溶融幅Nが大きすぎると、溶融部64中のチップ成分（本例ではIr合金）比率が低くなり、チップ65と溶融部64との線膨張係数差が非常に大きくなるため、チップ65と溶融部64の界面への熱応力が増大するからである。

## 【0118】

以上の結果から、本実施形態において、 $H \leq 2D1$ 、 $N \leq 2.5D2$ とすれば、更なる接合信頼性の向上を図ることができ、より厳しい環境に対応するスパークプラグを実現することができる。

## 【0119】

（他の実施形態）

本発明の他の実施形態として、以下に種々の変形例を示す。図17～図21に、上記第1実施形態に係る接地電極側チップの接合構造及びその接合方法の変形例を示す。なお、図17～図21において、(a)、(b)、(c)、(d)は、それぞれ、上記図3の(a)、(b)、(c)、(d)と同じ視点から見た形状を示す図である。

## 【0120】

図17（第1の変形例）に示す様に、レーザの照射角度は必ずしもそれぞれ照射方向において一致していなくても良い。図18（第2の変形例）に示す様に、接地電極40の先端面47の方向からであれば、レーザの照射角度を $0^\circ$ としても良い。

## 【0121】

図19（第3の変形例）に示す様に、接地電極40の先端部側面（対向面）43に凹部を設け、その凹部にチップ45をはめ込んだ後、レーザ溶接しても良い。図20（第4の変形例）に示す様に、柱状の接地電極側チップ45が段付柱状（図示例ではリベット形状）であっても良い。

## 【0122】

また、第1実施形態における柱状の接地電極側チップ45は、円柱でなくとも良く、角柱（四角柱、三角柱、楕円柱等）、円板、角板、段付柱状等をも含むものであるが、溶接点数はチップサイズ、形状等に応じて随時変更可能である。例

えば、図 2 1（第 5 の変形例）には、角柱チップ 4 5 の場合を示す。

【 0 1 2 3 】

また、上記第 2 実施形態において、接地電極側チップ 6 5 を埋没させるために接地電極 4 0 の先端面 4 7 に形成される凹部 4 7 a は、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 から厚み方向の反対側の側面へ貫通するように、当該先端面 4 7 に形成された溝であったが、この凹部 4 7 a の形状としては、図 2 2 に示すようなものでもよい。

【 0 1 2 4 】

図 2 2 において、（b）、（c）、（d）及び（e）は各種凹部形状について接地電極 4 0 の先端部 4 1 を厚み方向から表した外観図、（b）は（a）の上視図である。図 2 2（a）及び（b）に示す様に、凹部 4 7 a は、接地電極 4 0 の先端部側面 4 3 から厚み方向の反対側の側面まで貫通せずに途中で止まってもよい。また、その凹部 4 7 a を構成する溝の断面形状も、（c）、（d）、（e）に示す様に、矩形以外に、半円形状、三角形状、五角形状等、種々設計変更可能である。

図 2 3 ～図 2 5 に、上記第 2 実施形態に係る接地電極側チップの接合構造及びその接合方法の変形例を示す。なお、図 2 3、図 2 4 において、（a）、（b）、（c）、（d）は、それぞれ、上記図 1 1 の（a）、（b）、（c）、（d）と同じ視点から見た形状を示す図である。また、図 2 5 中の（a）～（d）は、上記図 1 1 の（a）、（c）と同じ視点から見た形状を示す図である。

【 0 1 2 5 】

溶接点数はチップサイズ、形状に応じて随時変更可能である。図 2 3 に示す例（第 1 の変形例）では、溶接点数が 1 点の場合を示している。図 2 4 に示す例（第 2 の変形例）では、レーザの照射位置をチップ 6 5 と接地電極（母材）4 0 の界面としている。この場合、溶融幅 N は（d）に示す部分である。

【 0 1 2 6 】

また、図 2 5（第 3 の変形例）に示す様に、接地電極 4 0 の先端面 4 3 の凹部 4 7 a をテーパ状にしても良い。図 2 5 において（a）はレーザ照射中、（b）

は (a) の接合後、(c) はレーザ照射中、(d) は (c) の接合後を示すもので、(a) 及び (b) と (c) 及び (d) とでは、テーパの傾き方向が逆である。

【0127】

以下、第1、第2実施形態ともに係る、接合界面への熱応力を低減するのに適した接地電極40の構成を示す。

【0128】

図26に示す様に、接地電極40の先端部41をテーパ形状としたり((a) 及び (b)、(e) 及び (f))、凸形状としたり((c) 及び (d)、(g) 及び (h)) することで細くすれば、電極母材自体への熱応力を低減でき、結果として接合界面への熱応力を低減できることから好ましい。

【0129】

また、図27に示す様に、接地電極40の内部に母材(例えばNi基合金)よりも熱伝導性に優れた内層部材70を収納すれば、接地電極40の先端部(チップ接合部)41の温度を低減することができ、結果として接合界面への熱応力を低減できることから好ましい。

【0130】

ここで、図27において、(a) では、Cu等よりなる1層の内層部材70が収納されており、(b) では、Cu+Niクラッド(CuとNiの積層体)等よりなる2層の内層部材70が収納されている。

【0131】

また、図28に示す様に、接地電極40を斜めに配置することで、接地電極40を短化することができ、温度も低減できるため、結果として接合界面への熱応力を低減できることから好ましい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態に係るスパークプラグの全体構成を示す半断面図である。

【図2】



図 1 に示すスパークプラグにおける放電ギャップ近傍の拡大構成を示す概略断面図である。

【図 3】

上記第 1 実施形態における接地電極への貴金属チップの接合方法を示す説明図である。

【図 4】

上記第 1 実施形態における接地電極への貴金属チップの接合方法の他の例を示す説明図である。

【図 5】

上記第 1 実施形態における溶融部形状の詳細構成を示す図である。

【図 6】

上記第 1 実施形態における剥離率の説明図である。

【図 7】

未溶融断面積比率  $C$  を変えた場合における溶融角度  $\alpha$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 8】

溶融部最近接チップ断面積  $A$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 9】

溶融位置  $y$  を変えた場合における溶融角度  $\alpha$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 10】

溶融部最近接チップ断面積  $A$  を変えた場合における最大溶け込み深さ  $H$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 11】

本発明の第 2 実施形態に係るスパークプラグにおける接地電極と貴金属チップとの接合構造およびその接合方法を示す説明図である。

【図 12】

上記第 2 実施形態における溶融部形状の詳細構成を示す図である。

【図 13】

埋没量  $t_1$  と接合強度との関係を示す図である。

【図 1 4】

上記第 2 実施形態における剥離率の説明図である。

【図 1 5】

チップ断面積  $A'$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 1 6】

最大溶け込み深さ  $H$  を変えた場合における溶融幅  $N$  と剥離率との関係を示す図である。

【図 1 7】

上記第 1 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 1 の変形例を示す図である。

【図 1 8】

上記第 1 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 2 の変形例を示す図である。

【図 1 9】

上記第 1 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 3 の変形例を示す図である。

【図 2 0】

上記第 1 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 4 の変形例を示す図である。

【図 2 1】

上記第 1 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 5 の変形例を示す図である。

【図 2 2】

上記第 2 実施形態において接地電極の先端面に形成される凹部の種々の変形を示す図である。

【図 2 3】

上記第 2 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 1 の変形例を示す図である。

【図 2 4】

上記第 2 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 2 の変形例を示す図である。

【図 2 5】

上記第 2 実施形態に係る接合構造及びその接合方法の第 3 の変形例を示す図である。

【図 2 6】

接地電極の先端部を細くするための種々の変形を示す図である。

【図 2 7】

接地電極の内部に熱伝導性に優れた内層部材を収納した例を示す概略断面図である。

【図 2 8】


接地電極を斜めに配置した例を示す概略断面図である。

【符号の説明】


1 0 … 取付金具、 3 0 … 中心電極、 3 1 … 中心電極の先端面、  
4 0 … 接地電極、 4 3 … 接地電極の先端部の側面（先端部側面）、  
4 4、 6 4 … 溶融部、  
4 5、 6 5 … 接地電極側の貴金属チップ（接地電極側チップ）、  
4 5 a … 接地電極側チップの側面、  
4 5 b … 接地電極側チップの側面と接地電極の先端部側面とがなす角部、  
4 6 … 未溶融部、 4 7 … 接地電極の先端部の端面（先端面）、 4 7 a … 凹部、  
5 0 … 放電ギャップ、 6 6 … 接地電極側チップの突出先端部。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】




( a )




( b )

【図 6】




【図 7】







【図 8】







【図 9】




【図 1 0】




【図 11】



【図 12】




( a )




( b )


【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図17】




(a)



(c)




(b)




(d)


【図18】




(a)



(c)




(b)




(d)




【図19】




(a)



(c)




(b)




(d)


【図 20】




(a)



(c)




(b)




(d)


【図 21】




(a)



(c)




(b)




(d)


【図 22】




【図 23】




【図 24】



【図 25】




【図 26】






【図 27】




( a )




( b )

【図 2 8】



( a )



( b )

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 接地電極に貴金属チップをレーザ溶接してなるスパークプラグにおいて、高着火性を確保すべく貴金属チップを細くした場合であっても、接地電極と貴金属チップとの接合について更なる接合信頼性の向上を図る。

【解決手段】 円柱状の貴金属チップ45は、接地電極における中心電極との対向面43から中心電極30側へ突出し、該対向面43に斜め方向からレーザ照射することにより形成された溶融部44を介して溶接されている。ここで、貴金属チップ45の軸直交断面積が $0.1\text{ mm}^2$ 以上 $0.6\text{ mm}^2$ 以下であり、貴金属チップ45のうち溶融部44に最も近い部位における軸直交断面積をAとしたとき、貴金属チップ45の一端面において断面積Aの領域に占める未溶融部46の断面積Bの比率が50%以内であり、溶融部44における最大溶け込み深さH方向の軸と対向面43とが交差する溶融角度 $\alpha$ が $60^\circ$ 以下である。

【選択図】 図5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日	1996年10月 8日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
氏 名	株式会社デンソー